

One-Step Polish 3in1 - Cut, Gloss & Wax -

Produktbeschreibung

Menzerna One-Step Polish (OSP) 3in1: Polish, Hochglanz- Finish und Wachs in einem Produkt. OSP 3in1 arbeitet wie eine mittlere Schleifpolitur und entfernt mit der Maschine Schleifspuren der Körnung P3000 und feiner. OSP 3in1 entfernt zuverlässig Schlieren und Schatten, enthält Wachs und ist überlackierbar.

<p>Allgemeine Hinweise:</p> <p>Produktgruppe: Medium Cut, Finish, Protection</p> <p>Kategorie: Premium</p> <p>Cut: 5</p> <p>Gloss: 9</p> <p>Anwendung: Detailing/ Lackiererei</p> <p>Lagerung: 5-30°C, Frost und direkter Sonne vermeiden</p> <p>Farbe: Cremig</p> <p>Gebinde: 250 ml: 22748.281.001 1 L: 22748.261.001</p>	<p>Chemische Hinweise:</p> <p>Dichte: 1,0 kg/l</p> <p>Viskosität: 9-15 Pas</p> <p>Technische Hinweise:</p> <p>Max. Schliffentfernung: P 3000</p> <p>Verwenden mit: Medium Cut Foam Pad Optional: Wax Foam Pad (auch Anwendung mit Hand Puck möglich)</p> <p>Drehzahlempfehlung auf hartem Lack: Rotativ: Start: 1250-1500 U/min Ende: 500-800 U/min Exzentrisch: Start: Mittlerer Drehzahlbereich Ende: Niedriger Drehzahlbereich</p> <p>Druckempfehlung auf Poliermaschine: Start: mit mittlerem Druck arbeiten Ende: mit wenig Druck arbeiten</p>
--	---



Anwendungsempfehlung

1. Vor dem Polieren: Oberfläche gründlich reinigen.
2. Vor Gebrauch Flasche schütteln und folgende Produktmenge auf das Polierpad auftragen.
Empfehlung bei einer 40cm x 40cm großen Fläche:
Pad mit Durchmesser 95mm: 3-4 erbsengroße Tropfen
Pad mit Durchmesser 150mm: 5 erbsengroße Tropfen
Pad mit Durchmesser 180mm: 6-7 erbsengroße Tropfen
3. Zur Beseitigung von Kratzerfehlstellen, Frischlack- Schleifstellen, Wasch- und Gebrauchsspuren Menzerna Medium Cut Foam Pad verwenden.
4. Um ein perfektes Ergebnis zu erreichen, empfehlen wir mit einer rotativen oder exzentrischen Poliermaschine und im Kreuzgang zu arbeiten.
Während des Polierens zu Beginn mittel starken Druck ausüben und die Poliermaschine im mittleren Drehzahlbereich anwenden. In den letzten Arbeitsgängen den Druck und die Drehzahl reduzieren.

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com

5. Die Politur erscheint am Anfang leicht fettig und sollte so lange ausgearbeitet werden, bis nur noch ein leicht durchsichtiger bzw. öliger Film zu sehen ist.
6. Nach dem Auftragen: OSP 3in1 5 bis 10 Minuten trocknen lassen und Politurrückstände mit Premium Mikrofasertuch ohne Druck entfernen.
7. Kratzerfehlstellen sowie Wasch- und Gebrauchsspuren sind nun entfernt.
Je nach Oberflächen-Anspruch: Die Menzerna 3in1 mit dem Wax Foam Pad erneut anwenden, um eine noch bessere Oberfläche zu erzielen.

Menzerna System

	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Standard- Produkte	HCC1000	MCP2500	FF3000	Power Lock Ultimate
Alternative- Produkte	HCC1100	MCP2400	SF3500	Liquid Carnauba
		MCP2200	SFP3800	Sealing Wax
Premium- Produkte	SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE		Power Protect Ultra 2in1	
	HCC400/ HCC400 GREEN LINE			
Premium Pads	One-Step Polish 3in1			
	Wool/ Heavy Cut Pad	Medium Cut Foam Pad	Soft Cut Foam Pad	Wax Foam Pad

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com