

## Power Protect Ultra 2in1 - High Gloss Finish and Silicone Free Protection -

### Produktbeschreibung

Menzerna Power Protect Ultra (PPU) 2in1 ist eine silikonfreie Lackversiegelung auf Carnauba-Basis und Hochglanzfinish in einem Produkt. PPU beseitigt feine Schlieren und Hologramme und erzeugt einen Schutzfilm mit hervorragenden Gleiteigenschaften, der das Anhaften von Schmutz verhindert. Zudem ist sie VOC frei und überlackierbar.

<p><b>Allgemeine Hinweise:</b></p> <p>Produktgruppe: Finish, Protection</p> <p>Kategorie: Premium</p> <p>Cut: 2</p> <p>Gloss: 10</p> <p>Anwendung: Detailing/ Lackiererei</p> <p>Lagerung: 5- 30°C, Frost und direkte Sonne vermeiden</p> <p>Farbe: Lila</p> <p>Gebinde: 250 ml: 22753.281.001 1 L: 22753.261.001</p>	<p><b>Chemische Hinweise:</b></p> <p>Dichte: 0,95 kg/l</p> <p>Viskosität: 7-12 Pas</p>
	<p><b>Technische Hinweise:</b></p> <p>Max. Schliffentfernung: Hologrammentfernung</p> <p>Verwenden mit: Soft Cut Foam Pad Optional: Wax Foam Pad</p> <p>Drehzahlempfehlung auf hartem Lack: Exzentrisch: Start: mittlerer Drehzahlbereich Ende: niedriger Drehzahlbereich (auch Anwendung mit Hand Puck oder Mikrofasertuch möglich)</p> <p>Druckempfehlung auf Poliermaschine: Mit wenig Druck arbeiten</p>



### Anwendungsempfehlung

1. Vor dem Polieren: Oberfläche gründlich reinigen.
2. Vor Gebrauch Flasche schütteln und folgende Produktmenge auf das Polierpad auftragen.  
Empfehlung bei einer 40cm x 40cm großen Fläche:  
Pad mit Durchmesser 95mm: 3-4 erbsengroße Tropfen  
Pad mit Durchmesser 150mm: 5 erbsengroße Tropfen  
Pad mit Durchmesser 180mm: 6-7 erbsengroße Tropfen
3. Zur Beseitigung feiner Kratzer, Schatten, Schlieren und Hologrammen Menzerna Soft Cut Foam Pad benutzen.
4. Um ein perfektes Ergebnis zu erreichen, empfehlen wir mit einer exzentrischen Poliermaschine und im Kreuzgang zu arbeiten.  
Während des Polierens leichten, gleichmäßigen Druck ausüben und zu Beginn im hohen Drehzahlbereich das Produkt zu verwenden. In den letzten Arbeitsgängen die Drehzahl reduzieren.
5. Nach dem Auftragen: Versiegelung mind. 5 bis 10 Minuten trocknen lassen und Politurrückstände mit Premium Mikrofasertuch ohne Druck entfernen.

#### Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Hier geht's zum  
Anwendungsvideo:



#### So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
Tel.: +49-7222-9157-0  
office@menzerna.com

6. Je nach Oberflächen-Anspruch: Es kann ein 2. Arbeitsschritt gemacht werden, um ein noch besseres Ergebnis zu erreichen. Hier besteht die Möglichkeit ein weiteres Mal die Menzerna PPU in Kombination mit dem Menzerna Wax Foam Pad anzuwenden.

## Menzerna System

	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Standard- Produkte	HCC1000	MCP2500	FF3000	Power Lock Ultimate
Alternative- Produkte	HCC1100	MCP2400	SF3500	Liquid Carnauba
		MCP2200	SFP3800	Sealing Wax
Premium- Produkte	SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE		<b>Power Protect Ultra 2in1</b>	
	HCC400/ HCC400 GREEN LINE			
Premium Pads	One-Step Polish 3in1			
	Wool/ Heavy Cut Pad	Medium Cut Foam Pad	Soft Cut Foam Pad	Wax Foam Pad

### Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

### So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
 Tel.: +49-7222-9157-0  
[office@menzerna.com](mailto:office@menzerna.com)